

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 3.1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МГ Трейд»  
 105094, г. Москва, Вн.тер . г. Муниципальный округ  
 Соколиная гора, ул. Большая Семёновская , 42  
 ИНН 9719064419

EN 10204:2004

Название продукта	Prime Arc ER70S-6	Вес нетто	23760 кг
Стандарт	EN ISO 14341-AG 42 4 C1/M21 3Si1	Дата испытания	25 августа
Качество	AWS A5.18 ER70S-6 G3Si1	Дата	13 августа 2025 г.

Номер лота	Диаметр	Испытание на прочность			Испытание на удар		
		Предел текучести ( МПа )	Временное сопротивление ( МПа )	Относительное удлинение (%)	Температурные испытания ( °С )	Ударная вязкость KCV (Дж/см2)	Защитный газ
	(ММ)	≥420	500-640	≥20	-40	≥47	C1/M21
250805	1.2	453	562	28	-40	92 97 96	C1
250805	1.2	467	571	26.5	-40	113 115 116	M21

Химический состав проволоки %

Номер лота	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Al	Ti+Zr
		0,06-0,14	1.30-1.60	0,70-1,0	≤0,025	≤0,025	≤0,35	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,03	≤0,02
250805	0,068	1.47	0,83	0,012	0,009	0,121	0,009	0,015	0,011	0,011	0,008	0,012

ООО «Генеральный директор» «МГ Трейд»

Туркин П.С.



*(Handwritten signature in blue ink)*